

產品編號	特性及應用	黏度 cps	適合接著材質	加催化劑速度	不加催化劑速度	耐溫範圍 °C	抗拉強度 N/mm ²
CA4061	困難接著塑膠及彈性體專用,低黏度,快速固化	20	PMMA,軟質PVC, Rubber,PC,Polyacetal, EVA,PEPT	立即	1-5秒	-60~+90°C	30
CA 01	高黏度瞬間接著劑,用於磁鐵,揚聲器,金屬徽章,電子產品組裝	1,500	各類金屬,橡膠,塑膠,陶磁,木材	<5秒	15-20秒	-60~+90°C	32
CA 02	超高黏度木材專用接著劑用於磁鐵,揚聲器,金屬徽章,電子產品組裝	2,500± 500	木材,紙板,皮革,布,金屬,塑膠	<5秒	15-20秒	-60~+90°C	32
CA 06	金屬和塑膠間同質或異質之接著	120	金屬材質	<15秒		-60~+100°C	26
CA 20	超低黏度,適無間隙或緊配接合	3-10	各類金屬,橡膠,塑膠	<5秒	10-30秒	-60~+80°C	30
CA 24	針對困難接著之塑膠或彈性體接著	20	塑膠,彈性體	立即	1-7秒	-60~+80°C	31
CA 25	泛用型,用於塑膠風扇,磁鐵,揚聲器,橡膠墊片,電子產品組裝	50	各類金屬,橡膠,塑膠	立即	1-7秒	-60~+90°C	25
CA 26	耐振耐化學性佳,鋼,鋁,銅金屬接著	120	鋼,鋁,銅	<10秒	30-60秒	-60~+85°C	30
CA 29	高黏度超強瞬間接著劑	1,500	各類金屬,橡膠,塑膠	<10秒	30-90秒	-60~+85°C	30
CA 40	黑色類似橡膠特性瞬間接著劑	5,000	橡膠,塑膠	<15秒	60秒	-60~+100°C	30
CA 41	快速多用途,表面敏感性材質接著,用於傢俱,模型,皮鞋,飾物,燈罩	120	木材,紙板,皮革,布,金屬,塑膠	N	<10秒	-60~+80°C	20
CA 42	藍色具韌性,防止位移之固定膠,適電子零件定位	120	各類金屬,橡膠,塑膠	<1分	<1-3分	-60~+80°C	5
CA 304	高黏度無味,無白霧高黏度,用於化粧品,燈罩	1,000	中黏度無味不起白煙不霧化,用於化粧品,燈罩	<5秒	15-30秒	-60~+80°C	22
CA 44	膠狀高黏度,垂直面或大間隙之接著	>50,000	各類金屬,橡膠,塑膠及困難材質,如皮革,酸性表面	<10秒	<60秒	-60~+120°C	25
CA 45	中黏度,無味耐撥離,耐震動耐潮濕	120	金屬,塑膠	<15秒	10-30秒	-60~+100°C	26
CA 064	中黏度,無味不起白煙不霧化,用於化粧品,燈罩	50	各類橡膠,塑膠	<5秒	15-30秒	-60~+80°C	22
CA 804	低黏度,無味不起白煙不霧化,用於化粧品,燈罩	10	中黏度無味不起白煙不霧化,用於化粧品,燈罩	<5秒	15-30秒	-50~+80°C	22
CA 49	高黏度膏狀,不垂流,適垂直面接著	50,000	各類金屬,橡膠,塑膠	<10秒	<90秒	-50~+120°C	25
CA 60	高接著性能,耐溫至120°C	20	各類金屬及質ABS, PVC, EPT, EVA等軟質橡塑膠	立即	<1-5秒	-60~+90°C	30
CA 82	透明瞬間接著劑,可使用點膠設備塗膠,具韌性耐衝擊	>1,000	各類金屬,橡膠,塑膠	<15秒	<60秒	-60~+100°C	20
CA 200	耐高溫至200°C之瞬間接著劑	6-20	各類金屬,陶磁,彈性體	N	<30秒	-30~+200°C	36
CA 480	黑色,耐震耐撥離	>1,000	各類金屬,橡膠,塑膠	<15秒	<60秒	-60~+80°C	26
CA4210	黑色,耐震耐撥離耐高溫	2,000	各類金屬,橡膠,塑膠	N	60秒	-50~+140°C	24
H2O	耐水性之瞬間接著劑	50-100	各類金屬,橡膠,塑膠	<5秒	15-20秒	-50~+120°C	N

符合醫療等級USP class IV之產品

CA60, CA25, CA01,

CA02, CA4061

CA41, CA064